

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**«НЦСС»**190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А**Испытательная лаборатория «Качество Продукции»**

Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.ГардеевИспытатель  В.О. Хомакин
«27» мая 2024 г.

Протокол испытаний:	№ SIR-024/02847
Дата протокола:	27.05.2024 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАХМАНН РУССЛАНД" Место нахождения: 390047, Россия, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАХМАНН РУССЛАНД" Место нахождения: 390047, Россия, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Телескопический крепеж FACHMANN 120 мм
Дата получения образца (ов):	13.05.2024 г.
Основание проведения испытаний:	Заявка № 02847 от 12.05.2024 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	СТО 36683078-005-2024 «Телескопический крепеж FACHMANN»
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	23±2
Относительная влажность воздуха, %	50±5
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 115

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Показатель (характеристика)	Метод испытания	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Видимые дефекты	Визуальный осмотр	Не должно быть сколов, трещин, облоя. Поверхность должна быть окрашена равномерно, без включений другого цвета и изменения тона.	Отсутствуют
Диаметр основания, мм	ГОСТ Р 58939	50 (-1,2/0)50	50
Диаметр внутренний входа, мм	ГОСТ Р 58939	17 (±0,25)	17,01
Диаметр выхода, мм	ГОСТ Р 58939	7,5 (±0,15)	7,5
Толщина стенки, мм	ГОСТ Р 58939	2,1 (±0,15)	2,08
Длина, мм	ГОСТ Р 58939	120 (±1)	120
Длина носика, мм	ГОСТ Р 58939	14 (±0,25)	14
Усилие на срез изделия, Н	ГОСТ Р 59646	≥ 1200	2484
Усилие на вырыв изделия, Н	ГОСТ Р 59646	≥ 1600	1798
Теплостойкость, °С	ГОСТ Р 58360	≥ 80	80
Морозостойкость, °С	ГОСТ Р 58360	- 40	- 40

Заключение:

В результате испытаний установлено, что Телескопический крепеж FACHMANN 120 мм соответствует требованиям: СТО 36683078-005-2024 «Телескопический крепеж FACHMANN»

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям